

Bianco di Carrara

Marmo

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Carrara, Italia
CARATTERISTICHE MATERIALE	Marmo dal fondo di colore bianco con tonalità uniforme ed omogenea e presenza di venature grigie, è a grana fine con possibilità di presenza di cristalli di pirite.
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro-oleorepellente
FINITURA STANDARD	Piano levigato
FINITURE DISPONIBILI	Piano lucido e levigato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2680 kg/m ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	192 kg/cm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	1426 kg/cm ²
RESISTENZA ALL'USURA	3.64 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0052 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	0,002400

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.