

Botticino

Marmo

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Brescia, Italia
CARATTERISTICHE MATERIALE	Marmo dal fondo beige caratterizzato da venature cromatiche sui toni bianco avorio, strutturalmente compatto e resistente, è adatto ad usi sia interni che esterni.
DIMENSIONI LASTRE	Variabili in base a disponibilità
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - lucidatura Trattamento idro-oleorepellente su richiesta
FINITURA STANDARD	Piano lucido
FINITURE DISPONIBILI	Piano lucido e levigato

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2680 kg / m ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	170 kg/cm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	2180 kg/cm ²
RESISTENZA ALL'USURA	0.68 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,0045 mm/m °c
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	0,19 %

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.