

Pietra Serena

Marmo

Scheda tecnica

LUOGO DI ESTRAZIONE	Toscana
CARATTERISTICHE MATERIALE	Pietra arenaria dal colore grigio. Può presentare venature di colore grigio più scuro
DIMENSIONI LASTRE	290 x 180 cm
RESTRIZIONI EVENTUALI	Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive
PROCESSO PRODUTTIVO	Segagione del blocco - levigatura Trattamento idro-oleorepellente
FINITURA STANDARD	Piano levigato
FINITURE DISPONIBILI	La finitura lucida non è possibile per le caratteristiche del materiale

Caratteristiche fisiche-meccaniche

MASSA VOLUMICA APPARENTE	2560 kg / m ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	17.0 MPa
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	114.55 MPa
RESISTENZA ALL'USURA	17.1 mm
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	8.9%
COEFFICIENTE DI ADERENZA E FRIZIONE	1.9 %

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume nessuna responsabilità in merito.